

A.R. COTTO

Trattamento antirisalita per cotto

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Impregnante a base solvente osmotico per cotto, grès, mattoni faccia a vista e tegole.
Il prodotto una volta steso garantisce un'efficace barriera contro la risalita salina. E' particolarmente adatto per il trattamento del cotto in esterni.
Presenta un'elevata resistenza all'usura e all'azione dei più comuni detergenti. Non crea pellicola ed è facilmente ripristinabile.



CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Le condizioni ideali per la stesura sono le seguenti:

1. umidità esterna inferiore al 90%
2. temperatura esterna compresa tra i 5 ed i 30°C
3. umidità della superficie minore dell'1%

Nel caso di stesura in esterni, applicare in giornate non ventose e non piovose

MODALITA' D'USO

A pavimentazione ben pulita e completamente asciutta, dare due mani di A.R. COTTO utilizzando rullo per smalti, pennello o airless, avendo cura di stendere in senso verticale la prima mano ed in senso orizzontale la seconda.

Lasciare che il solvente asciughi e che la resina catalizzi per almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

Il prodotto è perfettamente compatibile con i nostri formulati A.M. COTTO e CERA LIQUIDA, che spesso vengono utilizzati (trascorse 24 ore dall'ultima mano) per incrementare il livello di protezione della pavimentazione e per dare una finitura cromatica e rigenerante al cotto.

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto: liquido
Colore/odore: incolore con odore caratteristico di solvente dolciastro
PH: non applicabile

AVVERTENZE

In caso di utilizzo in ambienti chiusi areare il più possibile, sia durante la stesura (soprattutto se ad airless) sia durante la catalisi.

Non appoggiare parti sporche o rulli sulla pavimentazione, potrebbero macchiare.

In caso vi siano sversamenti di solventi, benzina o oli, rimuoverli prontamente

Conservare il prodotto nei contenitori originali etichettati. Prodotto per uso esclusivamente professionale

Utilizzare il prodotto attenendosi alle istruzioni riportate in etichetta e nella documentazione tecnica

Consultare la scheda di sicurezza prima di usare il prodotto e tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.



DIANOS S.R.L.

Via S. Pellico, 19 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. (+39) 02.2542933 - Fax (+39) 02.27300792 - E mail: info@dianos.net

www.dianos.net